

Wandfarben für den Innenbereich
- Einstufung nach DIN EN 13300



Begriffserklärung:

Nassabriebbeständigkeit: Beständigkeit der Beschichtung gegen wiederholtes nasses Reinigen.

Kontrastverhältnis: Deckvermögen; Fähigkeit des Anstriches, Kontraste des Untergrundes zu überdecken.

Ergiebigkeit: Fläche in m², die mit einem Liter des Anstrichstoffes deckend überstrichen wird.

Verbrauch: Materialbedarf für einen deckenden Anstrich pro m².

		BEECK INSIL	BEECK QUARZ- FARBE	AGLAIA NATURHARZ - FARBE	AGLAIA NATURHARZ - INNENWEISS	AGLAIA NATURWEISS	AGLAIA STRAPAZIER - WEISS gl / sm
Kriterien und Klassen nach DIN 53 778 (bis 10/2001)	<i>Scheuer- bzw. Waschbeständigkeit</i>	<i>Wasch- beständig</i>	<i>Scheuer- beständig</i>	<i>Waschbeständig</i>	<i>Waschbeständig</i>	-	<i>Scheuerbeständig</i>
DIN EN 13 300							
Nassabrieb- beständigkeit	Klasse 1 bis 5 	3	1	2	2	4	1
Kontrast- verhältnis	Klasse 1 bis 4 	1	2	1	2	3	2
Glanz	„glänzend“ bis „stumpfmatt“	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt	stumpfmatt	gl: glänzend sm: halbmatt
Maximale Korngröße	„fein“ bis „sehr grob“	fein	fein	fein	fein	fein	fein
Ergiebigkeit in m ² / l		8	8	8	8	7	7
Verbrauch in l / m ²		0,12	0,13	0,12	0,13	0,14	0,15
Besondere Eigenschaft		Mineralisch, verkieselnd, biozid- und lösemittelfrei		Volldeklariert, rein aus pflanzlichen und mineralischen Rohstoffen, frei von Kunstharzen, Lösemitteln und synthetischen Bioziden			