

AGLAIA Volldeklaration

Konsequente Naturfarben – ein verschwommener Begriff ohne exakt definierbaren Inhalt?

Zu Recht ist der Verbraucher verunsichert, wenn er im Rahmen anstehender Anstricharbeiten ein Farbenfachgeschäft betritt. Kaum ein Eimer, ja fast keine Dose ohne bunte Etiketten und Blümchen, grünen Wiesen oder gar dem „Blauen Umweltengel“, welcher dem Laien vorgaukelt, ein besonders umweltfreundliches und schadstofffreies Produkt zu erwerben.

Im Gegensatz zu seinem hohen Anspruch bietet der „Blaue Engel“ für Farben nur eine Abgrenzung gegen einige besonders toxischen Inhaltsstoffe, die ansonsten in der Farbenchemie noch üblich zu sein scheinen (Formaldehydabspalter, Phthalat-Weichmacher, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe, ausgasende Holzschutzmittel usw.). Natürliche Stoffkreisläufe oder regenerierbare Rohstoffquellen liegen ebenso wenig im Blickfeld des „Umweltengels“ wie die enormen Umwelt Risiken der Petrochemie. Und über die tatsächliche Zusammensetzung des Lackes bleibt der Verbraucher völlig im Unklaren.

Ähnlich ist die Situation bei anderen, meist besonders bunt bedruckten Dosen: „frei von PCP“ sagt uns, was nicht drin ist. „Lasur auf Basis pflanzlicher Öle“ sagt uns, daß vielleicht auch etwas Leinöl enthalten sein könnte, nicht jedoch, was sonst noch alles enthalten ist.

Verständlich ist der Unmut der Verbraucher über derartige Negativ- und Verschleierungsdeklarationen, die zwischenzeitlich selbst in der Naturwarenbranche Einzug gehalten haben. Angaben wie „0,1 % synthetisches Konservierungsmittel“ oder „konserviert mit 0,2 % Lebensmittelkonservierungsstoff“ (gemeint ist in diesem Fall meist 0,2 % Para-hydroxy-methylbenzoat, womit der ganze Trick schnell entlarvt ist) sind perfide Täuschungsmanöver.

In der AGLAIA Volldeklaration dagegen erhalten Sie Auskunft über jeden Inhaltsstoff, bis hin zum verschwindend kleinen Rezepturbestandteil, und zwar alle benannt nach der jeweils aktuellen Auflage von RÖMPPS Chemielexikon, einem auch für Nicht-Chemiker verständlichen Standardwerk. So ist es möglich, die ökologische und physiologische Qualität eines Anstrichstoffes eindeutig, vollständig und unmißverständlich zu beurteilen. Als Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Naturfarben (AGN) darf sich AGLAIA als Vorreiter und eiserner Verfechter der „gläsernen Rezeptur“ bezeichnen. Denn Transparenz schafft nicht nur für allergieempfindliche Personen, sondern für jeden mündigen Verbraucher ein wesentliches Kriterium zur Produktbeurteilung und -differenzierung.

Nutzen Sie dieses Instrument. AGLAIA – die ehrliche Alternative.

Volldeklaration aller lieferbaren AGLAIA Produkte nach den Qualitätsrichtlinien der Arbeitsgemeinschaft Naturfarben (AGN):

(Lieferprogramm 2001/2002, alphabetische Reihenfolge)

Zeichenerklärung: Stand 06.01

- [1] ...im Fertigprodukt enthalten in einer Konzentration von 10% oder mehr
- [2] ...im Fertigprodukt enthalten in einer Konzentration von 1 bis 10%
- [3] ...im Fertigprodukt enthalten in einer Konzentration von 1% oder weniger

AGLAIA ABSPERRBINDER

[1]: Leitungswasser; [2]: Schellack, Milchcasein, Citruschalenöl, Borax; [3]: Thymianöl, Olein, Dammarharz.

AGLAIA AQUASOL GRUNDIERÖL

[1]: Leitungswasser, Ricinen(stand)öl; [2]: Dammarharz, Holzöl-Standöl, Lackleinöl; [3]: Borax, Methylcellulose, Milchcasein, Leinölseife, Traganth, Thymianöl, Lavendelöl, Mn/Zr-Trockner.

AGLAIA AQUASOL HARTWACHS

[1]: Leitungswasser, Schellackseife; [2]: Carnaubawachsseife; [3]: Dammarharz, Methylcellulose, Traganth, Lavendelöl, Milchcasein, Bienenwachsseife, Xanthan.

AGLAIA AQUASOL ÖLSIEGEL

[1]: Leitungswasser, Kolophonium-Glycerinester, Ricinen(stand)öl; [2]: Schellackseife, Holzöl-Standöl, Saflor(stand)öl, Leinöl(stand)öl, Milchcasein, Kieselgur; [3]: Borax, Olein, Methylcellulose, Traganth, Thymianöl, Lavendelöl, Co/Mn/Zr-Trockner.

AGLAIA AQUASOL HOLZLASUR

[1]: Leitungswasser, Ricinen(stand)öl; [2]: Saflor(stand)öl, Dammarharz, Holzöl-Standöl, Lackleinöl, Schellackseife; [3]: Borax, Methylcellulose, Xanthan, Milchcasein, Leinölseife, Thymianöl, Lavendelöl, Kieselgur, Co/Mn/Zr-Trockner.

AGLAIA AQUASOL HOLZLASUR getönt zuzüglich Pigment:

[2]: Titandioxid, Kreide, Eisenoxidschwarz, Umbra, Terra di Siena, Eisenoxidbraun, Eisenoxidrot, Ultramarinblau, Chromoxidgrün, Eisenoxidgelb, Nickeltitangelb, Cobaltblau.

Volldeklaration

AGLAIA BALSAMLACKVERDÜNNER

[1]: Citruschalenöl; [2]: Quellton lipophilisiert;
[3]: Ethanol aus pflanzlicher Biomasse.

AGLAIA BIENENWACHSLASURBINDER

[1]: Leitungswasser; [2]: Bienenwachs gelb, Lackleinöl,
Milchkasein, Borax, Schellack; [3]: Pottasche,
Lavendelöl, Türkischrotöl, Nelkenöl, Olein, Dammarharz.

AGLAIA BORSALZIMPRÄGNIERUNG

[1]: Leitungswasser, Borsalze.

BEECKO-TEX

[1]: Leitungswasser, Kreide; [2]: Buchenholzcellulose,
Carboxy-Methylcellulose, Borsalze; [3]: Titandioxid,
Hydroxyethylcellulose, Lecithin.

AGLAIA FEINSPACHTEL

[1]: Leitungswasser, Talkum, Kreide; [2]: Dammarharz,
Saflor(stand)öl, Holzöl-Standöl, Ricinen(stand)öl,
Schellackseife, Buchenholzcellulose, Glimmer;
[3]: Methylcellulose, Thymianöl, Citruschalenöl,
Borsalze, Lecithin, Lavendelöl, Co/Mn/Zr-Trockner.

AGLAIA FLÜSSIGWACHS

[1]: Citruschalenöl;
[2]: Carnaubawachs, Bienenwachs gelb.

AGLAIA GÄRUNGSALKOHOL

[1]: Ethanol aus pflanzlicher Biomasse, vergällt
mit carenfreiem Balsamterpentinöl.

AGLAIA GEWEBEKLEBER

[1]: Leitungswasser, Naturgummimilch, Kreide;
[2]: Dammarharz, Ricinenstandöl, Kolophonium-
Glycerinester, Milchkasein, Borsalze, Citruschalenöl;
[3]: Schellack, Bienenwachsseife, Türkischrotöl,
Methylcellulose.

AGLAIA GRUNDHÄRTER

[1]: Citruschalenöl, Lackleinöl; [2]: Holzöl-Standöl,
Dammarharz, Kolophonium-Glycerinester; [3]: Lecithin,
Co/Zr/Ca-Trockner.

AGLAIA GRUNDPACHTEL

[1]: Leitungswasser, Marmormehl; [2]: Kaolin, Dammar-
harz, Ricinen(stand)öl, Saflor(stand)öl, Schellackseife,
Kreide, Talkum, Glimmer, Citruschalenöl;
[3]: Methylcellulose, Borsalze, Buchenholzcellulose,
Leinölseife, Lavendelöl, Thymianöl, Co/Mn/Zr-Trockner.

AGLAIA HARZÖLFIRNIS

[1]: Saflor(stand)öl, Lackleinöl, Leinöl-Standöl,
Kolophonium kalkgehärtet; [2]: Holzöl-Standöl;
[3]: Lecithin, Leinölseife, Kreide, Titandioxid,
Eisenoxidbraun, Mn/Zr-Trockner.

AGLAIA HARZÖLSIEGEL

[1]: Leinöl-Standöl, Citruschalenöl; [2]: Holzöl-Standöl,
Dammarharz, Lackleinöl, Kolophonium-Glycerinester,
Kieselsäure lipophilisiert, Aluminium-Stearat;
[3]: Lecithin, Türkischrotöl, Co/Zr/Ca-Trockner.

AGLAIA HEIZKÖRPERLACK

[1]: Leinöl-Standöl, Dammarharz, Citruschalenöl,
Titandioxid; [2]: Holzöl-Standöl, Aluminium-Stearat;
[3]: Lecithin, Türkischrotöl, Co/Zr/Ca-Trockner.

AGLAIA HOLZGRUND

[1]: Lackleinöl, Citruschalenöl; [2]: Holzöl-Standöl,
Kolophonium-Glycerinester; [3]: Dammarharz, Lecithin,
Co/Zr/Ca-Trockner.

AGLAIA HOLZHARTÖL

[1]: Holzöl-Standöl, Kolophonium kalkgehärtet,
Citruschalenöl; [2]: Ricinen(stand)öl, Kieselsäure,
Calcium-Stearat; [3]: Lecithin, Co/Zr/Ca-Trockner.
Zuzüglich bei Lasurweiß, seidenmatt:
[2]: Zinkweiß, Titandioxid.

AGLAIA HOLZIMPRÄGNIERGRUND

[1]: Leitungswasser; [2]: Borax, Milchkasein, Schellack;
[3]: Thymianöl, Nelkenöl, Olein, Dammarharz,
Citruschalenöl.

AGLAIA HOLZLASUR

[1]: Ricinen(stand)öl, Leinöl(stand)öl, Citruschalenöl;
[2]: Holzöl-Standöl, Lackleinöl, Kolophonium-
Glycerinester, Kieselsäure; [3]: Lecithin, Quellton
lipophilisiert, Ethanol, Co/Zr/Ca-Trockner.

AGLAIA HOLZLASUR getönt zuzüglich Pigment:

[2]: Titandioxid, Kreide, Zinkweiß, Eisenoxidschwarz,
Umbra, Terra di Siena, Eisenoxidbraun, Eisenoxidrot,
Ultramarinblau, Chromoxidgrün, Eisenoxidgelb,
Nickeltitangelb, Cobaltblau.

AGLAIA HOLZSCHUTZ BRAUN

[1]: Lackleinöl, Citruschalenöl; [2]: Leinöl-Standöl,
Naturasphalt; [3]: Co/Zr-Trockner.

Volldeklaration

AGLAIA INNENLACK

[1]: Ricinen(stand)öl, Leinöl(stand)öl, Citruschalöl;
 [2]: Holzöl-Standöl, Dammarharz, Kolophonium-Glycerinester, Talkum, Kieselsäure lipophiliert;
 [3]: Quellton, Lecithin, Türkischrotöl, Olein, Zinkweiß, Aluminium-Stearat, Co/Zr/Ca-Trockner.

Zuzüglich Pigment je nach Farbton:

[1]: Titandioxid, Eisenoxidschwarz, Umbra, Eisenoxidbraun, Eisenoxidrot, Ultramarinblau, Chromoxidgrün, Eisenoxidgelb.

AGLAIA ISOLIERWEISS

[1]: Leitungswasser; Ethanol aus pflanzlicher Biomasse, vergällt mit carenfreiem Balsamterpentinöl;
 [2]: Kieselgur, Aluminiumsilikat, Titandioxid, Talkum, Glimmer, Milchcasein, Kreide, Schellackseife, Dammarharz, Ricinen(stand)öl, Lackleinöl, Citruschalöl; [3]: Lecithin, Quellton, Glycerin, Borsalze, Türkischrotöl.

AGLAIA KALKKASEINFARBE

[1]: Marmorkalkhydrat, Milchcasein, Kreide, Kaolin;
 [3]: Methylcellulose.

AGLAIA KORK- und BAUKLEBER

[1]: Natronwasserglas, Quarzmehl; [2]: Kaolin, Talkum;
 [3]: Borax.

AGLAIA KORK- und LINOLEUMKLEBER

[1]: Naturgummimilch, Leitungswasser; [2]: Dammarharz, Ricinenstandöl, Kolophonium-Glycerinester; Milchcasein, Talkum, Glimmer, Quarzmehl, Borsalze, Citruschalöl; [3]: Schellack, Türkischrotöl, Methylcellulose.

AGLAIA LEINÖL-GRUNDIERFIRNIS

[1]: Lackleinöl; [3]: Co/Zr-Trockner.

AGLAIA MAGERPASTE

[1]: Leitungswasser, Buchenholzcellulose, Glimmer;
 [2]: Talkum, Zinkweiß, Titandioxid, Quellton lipophiliert; Ethanol aus pflanzlicher Biomasse, vergällt mit carenfreiem Balsamterpentinöl; [3]: Citruschalöl, Lavendelöl.

AGLAIA MÖBELWACHS

[1]: Bienenwachs gelb, Citruschalöl;
 [2]: Carnaubawachs.

AGLAIA NATURBINDERFARBE

[1]: Leitungswasser, Titandioxid; [2]: Aluminiumsilikat, Zinkweiß, Quellton lipophiliert, Borax, Buchenholzcellulose, Talkum, Glimmer, Olein, Schellack, Milchcasein, Citruschalöl; [3]: Thymianöl, Eucalyptusöl, Leinöl-Standöl.

AGLAIA NATURHARZBINDER

[1]: Leitungswasser, Dammarharz, Ricinenstandöl, Kolophonium-Glycerinester; [2]: Milchcasein, Borsalze, Citruschalöl; [3]: Schellack, Türkischrotöl, Methylcellulose.

AGLAIA NATURHARZFARBE, weiß

[1]: Leitungswasser, Titandioxid, Talkum;
 [2]: Aluminiumsilikat, Kieselgur, Zinkweiß, Buchenholzcellulose, Glimmer, Ricinen(stand)öl, Dammarharz, Kolophonium-Glycerinester; [3]: Lecithin, Quellton lipophiliert, Methylcellulose, Borsalze, Türkischrotöl, Milchcasein, Lavendelöl, Thymianöl.

AGLAIA NATURHARZ-HAFTGRUND

[1]: Leitungswasser, Kreide; [2]: Dammarharz, Ricinen(stand)öl, Saflor(stand)öl, Holzöl-Standöl, Schellackseife, Talkum; [3]: Methylcellulose, Borsalze, Thymianöl, Lavendelöl, Mn/Zr-Trockner.

AGLAIA NATURHARZ-INNENWEISS

[1]: Leitungswasser, Titandioxid; [2]: Aluminiumsilikat, Kieselgur, Zinkweiß, Buchenholzcellulose, Talkum, Glimmer, Ricinen(stand)öl, Dammarharz, Kolophonium-Glycerinester, Lackleinöl; [3]: Bienenwachsseife, Schellack, Lecithin, Methylcellulose, Borsalze, Lavendelöl, Thymianöl, Türkischrotöl, Milchcasein.

AGLAIA NATURHARZ-VOLLTONFARBE

[1]: Leitungswasser, Talkum; [2]: Buchenholzcellulose, Glimmer, Zinkweiß, Ricinen(stand)öl, Kolophonium-Glycerinester, Citruschalöl; [3]: Lecithin, Quellton lipophiliert, Borsalze, Schellack, Türkischrotöl, Methylcellulose, Milchcasein;

Zuzüglich Pigment je nach Farbton:

Schwarz: [1] Eisenoxidschwarz; braun: [1] Eisenoxidbraun; oxidrot: [1] Eisenoxidrot; umbra: [1] Umbra; ockergelb: [1] Eisenoxidgelb; grün: [1] Chromoxidgrün; ultrablau: [1] Ultramarinblau; zitronengelb: [1] Nickeltitangelb.

AGLAIA NATURWEISS

[1]: Leitungswasser, Kreide; [2]: Aluminiumsilikat, Kieselgur, Buchenholzcellulose, Talkum, Titandioxid, Zinkweiß, Glimmer, Ricinen(stand)öl, Dammarharz, Kolophonium-Glycerinester, Lackleinöl; [3]: Bienenwachsseife, Schellack, Quellton lipophiliert, Lecithin, Methylcellulose, Borsalze, Türkischrotöl, Milchcasein, Thymianöl, Lavendelöl.

Volldeklaration

AGLAIA PIGMENTSPACHTEL

[1]: Leitungswasser, Marmormehl, Kreide;
[2]: Dammarharz, Ricinen(stand)öl, Saflor(stand)öl,
Holzöl-Standöl, Schellackseife, Talkum; [3]:
Methylcellulose, Xanthan, Borsalze, Türkischrotöl,
Lecithin, Thymianöl, Lavendelöl, Mn/Zr-Trockner;
Zuzüglich Pigment [2]: Umbra, Eisenoxidschwarz,
Eisenoxidgelb, Eisenoxidrot, Eisenoxidbraun,
Ultramarinblau, Ultramarinrot, Chromoxidgrün,
Verde solex, Terra di Siena, Cobaltblau, Nickeltitangelb,
Titandioxid.

AGLAIA PORENFÜLLER

[1]: Lackleinöl, Citruschalenöl; [2]: Holzöl-Standöl,
Kolophonium-Glycerinester, Zink-Stearat; [3]: Lecithin,
Co/Zr/Ca-Trockner.

AGLAIA RENOVIERUNGSPUTZ

[1]: Leitungswasser, Kreide; [2]: Titandioxid, Quarzsand,
Buchenholzcellulose, Carboxy-Methylcellulose, Borsalze;
[3]: Türkischrotöl, Citruschalenöl, Ricinenstandöl,
Leinölstandöl, Quellton lipophilisiert, Zinkweiß, Milchkasein,
Schellack, Lecithin, Dammarharz, Kolophonium-
Glycerinester, Aluminiumsilikat, Eucalyptusöl.

AGLAIA ROLLPUTZ, fein und grob

[1]: Leitungswasser; [2]: Aluminiumsilikat, Kieselgur,
Zinkweiß, Titandioxid, Talkum, Buchenholzcellulose,
Glimmer, Schwerspat, Quarzmehl, Kreide, Ricinen-
(stand)öl, Dammarharz, Kolophonium-Glycerinester,
Citruschalenöl; [3]: Lecithin, Quellton lipophilisiert,
Methylcellulose, Borsalze, Türkischrotöl, Milchkasein.

AGLAIA ROSTSCHUTZFARBE

[1]: Ricinen(stand)öl, Citruschalenöl, Eisenglimmer,
Kieselgur; [2]: Zinkweiß, Talkum, Kieselsäure;
[3]: Calcium-Stearat, Lecithin, Türkischrotöl, Aluminium-
Stearat, Quellton, Co/Zr/Ca-Trockner.

AGLAIA SCHELLACKISOLIERUNG

[1]: Ethanol aus pflanzlicher Biomasse, vergällt mit caren-
freiem Balsamterpentinöl; [2]: Dammarharz, Schellack.

AGLAIA SELBSTGLANZWACHS

[1]: Leitungswasser, Carnaubawachsseife, Bienen-
wachsseife; [2]: Ethanol, vergällt mit carenfreiem
Balsamterpentinöl; [3]: Fichtennadelöl.

AGLAIA STRAPAZIERWEISS

[1]: Leitungswasser, Titandioxid, Dammarharz,
Ricinen(stand)öl; [2]: Kreide, Kieselgur, Talkum,
Zinkweiß, Schellackseife; [3]: Lecithin, Quellton,
Methylcellulose, Borsalze, Methylcellulose, Lackleinöl,
Lavendelöl, Thymianöl, Ultramarinblau, Mn/Zr-Trockner.

AGLAIA STREICHPUTZ

[1]: Leitungswasser; [2]: Zinkweiß, Buchenholzcellulose,
Talkum, Titandioxid, Glimmer, Quarzsand, Schellack,
Borax, Milchkasein; [3]: Quellton lipophilisiert, Thymianöl,
Eucalyptusöl, Olein, Citruschalenöl, Leinöl-Standöl.

AGLAIA STRUKTURPUTZ

[1]: Leitungswasser, Kreide; [2]: Milchkasein, Dammar-
harz, Ricinen(stand)öl, Titandioxid, Buchenholzcellulose,
Borsalze; [3]: Türkischrotöl, Citruschalenöl, Leinöl-
standöl, Carboxy-Methylcellulose, Quellton lipophilisiert,
Zinkweiß, Glimmer, Schellack, Lecithin, Kolophonium-
Glycerinester, Aluminiumsilikat, Eucalyptusöl.

AGLAIA TAPETENKLEISTER

[1]: Methylcellulose.

AGLAIA TEPPICHKLEBER

[1]: Naturgummimilch, Leitungswasser;
[2]: Dammarharz, Ricinenstandöl, Kolophonium-
Glycerinester; Milchkasein, Talkum, Borsalze,
Citruschalenöl; [3]: Schellack, Türkischrotöl,
Methylcellulose.

AGLAIA VORLEIM

[1]: Leitungswasser, Milchkasein; [2]: Lackleinöl,
Olein, Borax, Dammar; [3]: Türkischrotöl, Nelkenöl.

AGLAIA VORSTREICHFARBE

[1]: Ricinen(stand)öl, Citruschalenöl, Kieselgur,
Titandioxid; [2]: Kolophonium-Glycerinester,
Dammarharz, Kieselsäure, Calcium-Stearat, Talkum,
Zinkweiß; [3]: Lecithin, Türkischrotöl, Aluminium-Stearat,
Quellton, Co/Zr/Ca-Trockner.

AGLAIA WETTERSCHUTZLACK

[1]: Ricinen(stand)öl, Citruschalenöl; [2]: Holzöl-Standöl,
Leinöl(stand)öl, Talkum, Kieselsäure lipophilisiert;
[3]: Lecithin, Türkischrotöl, Aluminium-Stearat, Quellton,
Co/Zr/Ca-Trockner.

Zuzüglich Pigment je nach Farbton [1]: Titandioxid,
Eisenoxidschwarz, Umbra, Eisenoxidbraun,
Eisenoxidrot, Ultramarinblau, Chromoxidgrün,
Eisenoxidgelb.